

Parkettafugázó

Minden parkettafajtához



JELLEMZŐI

- Nedvességálló
- Véd a szennyeződés és kártevők ellen
- Résekhez és szegélyekhez
- Minden parkettatípushoz
- Oldószermentes
- Csiszolható
- Átkenhető (viaszokkal)
- Rugalmas
- Több színben kapható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Parkettafugázó egy speciális tömítőanyag, amely faanyagokhoz, parkettához, laminált padlóhoz, fa falburkolatokhoz valamint alacsony tágulású faszerkezetekhez egyaránt felhasználható. Pattex Parkettafugázó megakadályozza, hogy víz, szennyeződés, ill. kártevők jussanak a résekbe és szegélyekbe. A Pattex Parkettafugázót felületkezelés előtt és után egyaránt lehet használni, valamint parketta javítására is kiváló.

ALKALMAZÁS

A felület előkészítése: A hézagfelületeknek tisztáknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük. 10 mm-nél nagyobb hézagmélység esetén megfelelő háttérkitöltő anyagot (styropor) kell használni, ugyanis nagyobb hézagmélység esetén a kötődés nagyon hosszúvá válik!

Alkalmazás: Vágjuk fel a kartust a csavarmentet fölött, csavarjuk rá a szórófejet, majd vágjuk azt megfelelő méretre. Ezután a kartust helyezzük a kinyomópisztolyba, és az anyagot egyenletesen kinyomjuk a résbe. Ügyelni kell a zsugorodásra, vagyis a hézagot nem szabad csak a hézag szintjéig megtölteni, hanem a hézagtömítő masszának ki kell emelkednie a hézagból. A hézagtömítő masszát vízzel megnedvesített hézagoló spatulával le kell simítani. Az átkeményedési idő letelte után, leghamarabb 24 óra elteltével lehet a hézagot megcsiszolni. A csiszolásnál ügyelni kell arra, hogy nagyon gyenge nyomást gyakoroljunk az anyagra.

Általános tanácsok: Parketta és laminált padló (nüttal és csappal) vízálló ragasztásához a Pattex Nút és Csapragasztót, míg teljes felületű ragasztáshoz a Pattex Parketta Plusz ragasztót ajánljuk.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tisztítás: A munkaeszközök használat után vízzel azonnal lemoshatók.

Eltarthatóság és tárolás: Hűvös és száraz helyen történő tárolás (ne legyen a hőmérséklet +5°C alatt) esetén a Pattex Parkettafugázó a gyártástól számított 12 hónapig is feldolgozható. Friss, feldolgozatlan állapotban, valamint a kikeményedési időszakban a Pattex Parkettafugázó fagyra érzékeny.



KISZERELÉS: 310 ML

MŰSZAKI ADATOK

Feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +40°C között

Bőrösödési idő: 5-10 perc

5 mm-enkénti átkeményedési idő: 18-24 óra

Maximális hézagszélesség: 20 mm

Sűrűség (fajsúly): kb. 1,7 g/ml

Felhasználás:
10x10 mm-re: 100 ml/folyóméter, 3 méter/kartus
10x15 mm-re: 150 ml/folyóméter, 2 méter/kartus

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS

Csomagolás:

310 ml műanyag kartus

Elérhető színek:

- Kőris/juhar
- Fenyő
- Bükk
- Tölgy
- Cseresznye
- Mahagóni

Gyűjtőcsomagolás:

12 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Akrilát diszperzió

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.